

スパガード

本品は、溶接時のスパッタ（飛散金属粒子）の付着を防ぎ、除去を容易にする製品です。
本製品を素材にあらかじめ塗布することにより、スパッタの除去を容易にし、完成後の塗装剥離等の問題を防ぐことができ、作業性が向上します。



■ 適用範囲

適応素材：高張力鋼・軟鋼・ステンレス鋼
施工方法：塗布

■ 特 長

- ・塗装性を害しません。
- ・溶接部の機械的性質を害しません。
- ・アルミ以外の鋼材に適した万能タイプ。
- ・一次防錆作用があります。

■ 使用方法

- 1) ご使用前によく缶を振って下さい。
- 2) 溶接しようとする母材表面へ 15～20cm 離して塗布して下さい。
- 3) 溶接作業後、残存するスパッタは、専用工具等での除去、皮膜を布で拭く又は水で流すだけで簡単に除去できます。但し、水で流す場合、母材の防錆が必要な場合は、防錆処理を行って下さい。

※塗料との相溶性はありますが、溶接後に塗装工程がある場合、塗料との密着テストを確認後、塗装作業を行って下さい。

■ 成分・性状

添加剤、アミン類、水、DME/PH：約9

■ 容器/荷姿

420ml 缶 / 1 梱包 24 本入

■ 主な法規

- ・消防法…………… 非該当
- ・有機則…………… 非該当
- ・PRTR 法…………… 非該当
- ・高圧ガス法…………… 可燃性ガス，高圧ガス

作業手順



① 15～20cm 離して塗布



② 塗布後、乾燥



③ 溶接



「スパガード」使用品



未使用品



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得

FS 複合資材株式会社 FUKUGOSHIZAI CO., LTD.

本社・研究所 愛知県安城市和泉町北大木 1-4
TEL <0566> 92-5151

東京営業所 TEL <042> 664-5237
北関東営業所 TEL <0296> 45-6171
九州営業所 TEL <0949> 52-6720
大阪営業所 TEL <072> 966-2954

URL <http://www.fukugoshizai.co.jp>

〈海外拠点〉
タイ営業所

FUKUGO SHIZAI (THAILAND) CO., LTD
TEL (+66) 2-152-7256
PT. FUKUGO SHIZAI INDONESIA
TEL (+62) 21-2210-4755

インドネシア営業所